



2010000586E



检测
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): 20111C00123

中国建材认证

委托单位:

宣城福美达新材料有限公司

Entrusted by

样品名称:

木塑地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



A 1075719

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)



检验报告

(Test Report)

2010000586E

中心编号: 20111C00123

第 1 页 共 2 页

样品名称	木塑地板	检验类别	委托检验
委托单位	宣城福美达新材料有限公司	商 标	FORESTAR
生产单位	宣城福美达新材料有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2011 年 01 月 18 日	来样编号	D-12
生产日期	2010 年 12 月 20 日	生产批号	_____
型号规格	130×25 (mm)	样品数量	10 块
检验依据	GB/T 24508-2009 《木塑地板》		
检验项目	1. 弯曲破坏载荷 2. 常温落球冲击 3. 低温落锤冲击 4. 加热后尺寸变化率 5. 抗冻融性 6. 表面耐磨		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检项目检验结果符合 GB/T 24508-2009 中素面木塑地板的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2011 年 02 月 22 日</p> <p>(检验专用章)</p>		
附注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: 20111C00123

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (素面木塑地板)	检验结果	检验结论
1	弯曲破坏载荷		公共场所用≥2500N 非公共场所用≥1800N	4138N	合格
2	常温落球冲击		凹坑直径≤12mm	10mm	合格
3	低温落锤冲击		-10℃，无裂纹	-10℃，无裂纹	符合
4	加热后尺寸变化率	正面	±1.0%	-0.19%	合格
		背面		-0.14%	合格
		两面尺寸变化率之差		≤0.5%	0.05%
5	抗冻融性		弯曲破坏载荷保留率≥80%	96%	合格
6	表面耐磨		≤0.15g/100r	0.13g/100r	合格
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

